

CE50

FICHE TECHNIQUE

Carro-Joint Universel

Geko® CE50 est un mortier de jointement à base des minéraux carreaux et mosaïque.

Pour sol, mur et piscine
Idéal pour les joints de 1 à 6 mm
Convient pour les joints de 7 à 12 mm



Geko® CE50 est un mortier joint de classe CG2 selon EN 13888 :

Résiste à l'abrasion et au gel
Résiste à l'absorption d'eau
Non toxique



Identification

Consistance : Poudre
Couleur : Existe en plusieurs coloris (blanc, gris, beige, marron et noir)
Peut-être coloré (Blanc)

Données d'application

Demande en eau de gâchage : De 1.5 L à 1.8 L par seau de 6kg selon la consistance demandée
Consistance de la gâchée : Pâteux
Durée pratique d'utilisation : de 1 à 2 h
Temps avant nettoyage : environ 30 min
Délai de la mise en circulation : 24 h
Rendement : De 0.2 à 2



Conditions	Température : comprise entre + 5°C et + 30°C Un fort ensoleillement ou une ventilation importante sur la zone de travaux raccourcissent le temps ouvert du mortier colle.
Préparation du support	de jointement). une couleur homogène
Préparation de la gâchée	homogène sans grumeaux. Laisser reposer quelques minutes avant utilisation (environ 3 min) Il est recommandé de gâcher le CE50 par petites quantités du fait de son temps de prise rapide.
Application	Faire pénétrer le produit appuyant afin que les joints se remplissent dans toutes leur profondeur.

Geko® CE50 est conditionnée en seau de 3 et 6 Kg avec une durée de conservation de 12 mois dans

Le produit contient du ciment, qui en contact avec la sueur ou autres fluides corporels peut provoquer une réaction protection.

Pour toutes informations complémentaires, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente notice et en particulier les conseils relatifs à l'application et à l'utilisation sont fournis en toute
été convenablement stockés,
uniquement
liser les produits Geko®.
Les informations contenues dans la présente n
iche technique, qui leur sera
remise sur demande.